



Rura termokurczliwa 3:1 w rolce

HIS-3

HIS-3 jest używany do izolacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia o wysokim poziomie ochrony przed korozją i ścieraniem mechanicznym.

Właściwości

- Rury bez kleju w wygodnych opakowaniach
- Wysoki skurcz rur (3:1)
- Pasuje do elementów o zmiennych wymiarach
- Tylko 6 rozmiarów o zakresie średnic od 1 mm do 20 mm, zmniejszenie stanów magazynowych o połowę



HIS-3 o optymalnym stopniu skurczu 3:1 do wykorzystania w szerokim zakresie średnic.



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+100 °C
Skurcz wzdłużny	-5% max.
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z ASTM D 150
Palność materiału	UL224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)
Klasa izolacji	B (VDE 0530)
Dopuszczenia	CSA, SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1 i 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 2 (przezroczysty), UL224 125 °C 600V VW-1



Rura termokurczliwa o skurczu 3:1

RoHS

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
HIS-3-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 m	Czarny (BK)	308-30150
	1,5	0,5	0,45	10 m	Czerwony (RD)	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	Niebieski (BU)	308-30156
	1,5	0,5	0,45	10 m	Przezroczysty (CL)	308-30153
HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,55	10 m	Czarny (BK)	308-30300
	3,0	1,0	0,55	10 m	Czerwony (RD)	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	Niebieski (BU)	308-30306
	3,0	1,0	0,55	10 m	Przezroczysty (CL)	308-30303
	3,0	1,0	0,55	10 m	Żółto-Zielony (GNYE)	308-30307
HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,65	5 m	Czarny (BK)	308-30600
	6,0	2,0	0,65	5 m	Czerwony (RD)	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	Niebieski (BU)	308-30606
	6,0	2,0	0,65	5 m	Przezroczysty (CL)	308-30603
	6,0	2,0	0,65	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	308-30607

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Rura termokurczliwa 3:1 w rolce

HIS-3



Rura termokurczliwa o skurczu 3:1

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	Czarny (BK)	308-30900
	9,0	3,0	0,75	5 m	Czerwony (RD)	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	Niebieski (BU)	308-30906
	9,0	3,0	0,75	5 m	Przezroczysty (CL)	308-30903
	9,0	3,0	0,75	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	308-30907
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	Czarny (BK)	308-31200
	12,0	4,0	0,80	5 m	Czerwony (RD)	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	Niebieski (BU)	308-31206
	12,0	4,0	0,80	5 m	Przezroczysty (CL)	308-31203
	12,0	4,0	0,80	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	308-31207
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	Czarny (BK)	308-31800
	18,0	6,0	0,90	4 m	Czerwony (RD)	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	Niebieski (BU)	308-31806
	18,0	6,0	0,90	4 m	Przezroczysty (CL)	308-31803
	18,0	6,0	0,90	4 m	Żółto-Zielony (GNYE)	308-31807
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	Czarny (BK)	308-32400
	24,0	8,0	1,20	3 m	Czerwony (RD)	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	Niebieski (BU)	308-32406
	24,0	8,0	1,20	3 m	Przezroczysty (CL)	308-32403
	24,0	8,0	1,20	3 m	Żółto-Zielony (GNYE)	308-32407

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.